



## KONTAKTPREN

### Popis výrobku

CEYS KONTAKTPREN je rozpouštědlem ředitelné lepidlo na bázi modifikovaného polychloroprenového kaučuku. Univerzální kontaktní lepidlo k lepení kůže, dřeva, formiky, kaučuku, korku, kartonu apod.

Vytváří pevné pružné trvanlivé spoje.

### Technické vlastnosti

**Vzhled:** Nažloutlá kapalina charakteristického zápachu

**Otevřená doba [20 °C, 50% RV]:** Cca 10 min.

**Viskozita Brookfield RVT [420 20 C]:** 2000 – 4000 mPa.s

**Hustota:** 0,81 – 0,83 kg/l

**Sušina:** 19– 23 %

**Teplotní odolnost:** Do +110°C

### Použití

CEYS KONTAKTPREN je všestranně použitelné univerzální kontaktní lepidlo ke spojování široké škály materiálů, jako je kůže, dřevo, formica, kaučuk, korek, karton, tkaniny apod., ať již navzájem, nebo s jinými materiály.

Instalace nevytuzených PVC membrán na podklady cementového zdiva na plochých střeších budov. Při vytváření přeplátovaných spojů vždy dodržujte protokoly pro aplikaci a pokyny pro instalaci poskytnuté každým výrobcem izolačních membrán a uvědomte si, že druh výrobku, který by se měl použít, závisí na druhu membrány.

Aby bylo použití úspěšné, doporučuje se vždy před celkovou aplikací udělat si předběžnou zkoušku.

*Přípravek není vhodný na choulostivé materiály, jako je pěnový polystyrén.*

### Návod k použití

#### Příprava povrchu:

Lepené povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu nebo mastnoty.

Zbytková vlhkost podkladu nesmí převyšovat 2 %. Teploty pro aplikaci a skladování doporučené v tomto dokumentu je vždy nutné dodržovat.

#### Aplikace:

Na lepený povrch naneste tenkou vrstvu lepidla. Výrobek balený v plechovkách se nanáší štětečkem.

Než díly spojíte, počkejte 8 až 12 minut, než se odpaří rozpouštědlo nebo než se při styku dvou povrchů vytvoří nitky lepidla.

Po uplynutí této doby umístěte lepené díly k sobě a pevně přitiskněte, aby dobře přilnuly, nebo případně pevně sklepněte, až se vytvoří spoj.

Spoj dosáhne své maximální pevnosti po 48 hodinách.

### Rozpouštění a čištění

Nástroje lze vyčistit ponořením do univerzálního rozpouštědla, než lepidlo zatuhne. Pokud už lepidlo zatuhlo, musí se nástroje nechat v univerzálním rozpouštědle máčet alespoň 24 hodin.

### Skladování

Při uchovávání v původním uzavřeném obalu za normálních skladovacích podmínek je výrobek použitelný alespoň 12 měsíců. Mírné usazování je u tohoto výrobku normální.

Před použitím výrobek protřepejte

## Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Hořlavý výrobek. Uchovávejte odděleně od zdrojů tepla a při používání nebo práci nekuřte.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

***Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.***

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.